



PRODOTTO	Eradix Extensa Poliestere 5 mm		
MISSIONE	Membrana impermeabilizzante bitume-polimero elastomerica applicabile a fiamma/aria calda/fissaggio meccanico		
ATTESTAZIONI E CERTIFICATI	Membrana professionale – Enduring Quality		
DESCRIZIONE FAMIGLIA DI PRODOTTO	Le membrane ERADIX sono elementi impermeabilizzanti che, grazie all'additivazione omogenea del compound con specifico additivo, acquisiscono proprietà antiradice, come certificato dal test tedesco FLL relativo alla resistenza alla propagazione delle radici, che risultano continue anche nella sovrapposizione dei teli. Le membrane impermeabilizzanti antiradice ERADIX appartengono alla gamma Enduring Quality e garantiscono soluzioni di assoluta affidabilità e durabilità. Le armature di rinforzo in TNT di poliestere da filo continuo, con resistenze meccaniche permettono di assecondare sollecitazioni di varia natura (spinta delle radici, peso delle piante a dimora, passaggi pedonali, ecc.). ERADIX si applica come elemento impermeabilizzante a finire nelle soluzioni impermeabilizzanti dove è necessario impedire l'attacco perforante delle radici: giardini pensili, tetti verdi, fioriere su solai, strutture controterra; trovano inoltre impiego nelle riqualificazioni edilizie in cui è previsto il miglioramento delle condizioni termo igrometriche indoor e la riduzione dell'impatto ambientale, se applicate come soluzione impermeabile in presenza di vegetazione in copertura.		
CARATTERISTICHE	MESCOLA	RINFORZO	FINITURE
	BPE	Poliestere SP	Polietilene/Polietilene
DESTINAZIONE D'USO	EN 13707 - Sistema per tetti giardino EN 13969 - Tipo T - Strato di bitume per fondazioni		

DESCRIZIONE DELLA PROVA	RIF.NORMA	UNITÀ DI MISURA	ESPRESSIONE DEL RISULTATO	VALORE
Difetti Visibili	EN 1850 -1	Relazione	Supera	Supera
Lunghezza	EN 1848 -1	m	MLV	8-1%
Larghezza	EN 1848 -1	m	MLV	1-1%
Rettilinearità	EN 1848 -1	Relazione	Supera (<20mm/10m)	Supera
Spessore	EN 1849 -1	mm	MDV ± 5%	5
Massa Areica	EN 1849 -1	Kg/m ²	MDV ± 10%	-
Impermeabilità	EN 1928:2000 MET. A	Relazione	Assoluta > 60kPa	Supera
Impermeabilità dopo allungamento	EN 13897	%	MLV	NPD
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5	Classe	Supera	F roof
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe	Supera	F
Resistenza a trazione (forza massima): L Resistenza a trazione (forza massima): T	EN 12311-1	N/50 mm	MDV ± 20%	700 500
Resistenza a trazione (allungamento): L Resistenza a trazione (allungamento): T	EN 12311-1	%	MDV ± 15 ass.	40 40
Resistenza alla lacerazione (met. chiodo): L Resistenza alla lacerazione (met. chiodo): T	EN 12310-1	N	MDV ± 30%	150 150
Resistenza al carico dinamico	EN 12691/A	mm	MLV	900
Resistenza al carico statico	EN 12730-1/B	Kg	MLV	15
Flessibilità a freddo	EN 1109	°C	MLV	-20



DESCRIZIONE DELLA PROVA	RIF.NORMA	UNITÀ DI MISURA	ESPRESSIONE DEL RISULTATO	VALORE
Scorrimento alle elevate temperature	EN 1110	°C	MLV	110
Stabilità dimensionale	EN 1107-1	%	MLV	± 0.3 %
Stabilità di forma al cambio ciclico di temperatura	EN 1108	mm	MLV	NPD
Comportamento all'invecchiamento termico <ul style="list-style-type: none"> • Flessibilità a freddo • Scorrimento alle elevate temperature 	EN 1296 EN 1109 EN 1110	°C °C °C	MDV MVL MVL	10/ NPD -10 NPD
Invecchiamento agli UV e H2O	EN 1297	Relazione	Supera	NPD
Adesione dei granuli	EN 12039	%	MDV	NPD
Proprietà di trasmissione vapore	EN 1931	μ	MDV ± 30% o 20'000	20'000
Resistenza alle radici	EN 13948	Relazione	Resiste	Supera
Resistenza alla spellatura dei giunti	EN 12316-1	N/50 mm	MDV	NPD
Resistenza al taglio delle giunzioni	EN 12317-1	N/50 mm	MDV	600/400
Durabilità – Impermeabilità dopo invecchiamento artificiale	EN 1296 EN 1928	Relazione	Assoluta > 60 kPa	Supera
Durabilità – Impermeabilità contro gli agenti chimici	EN 1847 EN 1928	Relazione	Assoluta > 60 kPa	Supera
Resistenza agli agenti chimici	EN 13707 All. C	Informativa	Tab. C1&C2	Tab. C1&C2

Tolleranze Secondo EN 13707, EN 13969, EN 14695, EN 13859-1, EN 13970 e Linee Guida AISPEC-MBP.

MLV = Valore limite;

MDV = Valore medio;

NPD = Prestazione non determinata perché non significativa per le destinazioni d'uso previste.

La presente scheda tecnica contiene informazioni potenzialmente soggette a modifica senza preavviso da parte della CASALI S.p.A.

Per un corretto impiego del prodotto attenersi alla documentazione tecnica del produttore.

Packaging:

dimensione rotoli: 1.00 x 8.00 ml

nr. di rotoli per pallet: 20

Ai sensi del D.lgs 285/98 il prodotto non contiene amianto, catrame ne altre sostanze pericolose.