



<b>PRODOTTO</b>	<b>Dermacem Fibro</b>
<b>MISSIONE</b>	<b>Impermeabilizzante liquido bicomponente fibrorinforzato a base di cementi e polimeri sintetici colorabile a richiesta</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>	<p>Dermacem Fibro è una guaina liquida bicomponente fibrorinforzata a base di cementi e polimeri sintetici in dispersione acquosa, marcata CE secondo la norma EN 1504-2, utilizzata per impermeabilizzare superfici in calcestruzzo quali tetti piani, balconi, terrazzi, bagni, ecc. e particolarmente indicata per superfici di forma irregolare. Dermacem Fibro è inoltre indicato anche per il trattamento impermeabile di bacini di contenimento d'acqua quali vasche, cisterne, piscine, fontane. La presenza nel formulato di fibre sintetiche ad alto modulo ne consente l'uso senza bisogno di armatura per i campi di impiego idonei (consigliabile per superfici piane minori di 30 mq. e superfici verticali). Nel caso di impiego su terrazzi e balconi, è possibile incollare direttamente il rivestimento ceramico mediante un collante per esterni (di tipo C2), senza interporre il massetto cementizio (Dermacem è testato come impermeabilizzante sotto piastrella secondo la EN 14891 : 2012). La membrana garantisce anche una certa traspirazione dei supporti, grazie alla sua struttura microporosa.</p> <p>La membrana è elastica quindi assorbe le piccole lesioni dovute ai movimenti strutturali causati dall'assestamento del fabbricato e dalla dilatazione termica, compensando inoltre le micro-crepe che possono prodursi nel supporto per effetto dei fenomeni di ritiro dei massetti cementizi.</p> <p><b>DERMACEM FIBRO</b> è quindi indicato per i seguenti usi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 - Impermeabilizzazione delle coperture pedonali quali balconi, terrazzi, lastrici solari, bagni, docce, converse, incollando direttamente la pavimentazione sul supporto.</li><li>2 - Ripristino dei vecchi manti bituminosi (con apposito promotore di adesione, Acrybase S).</li><li>3 - Impermeabilizzazione delle fondazioni, manufatti di sostegno e comunque laddove risulta difficile l'applicazione della membrana bituminosa.</li><li>4 - Impermeabilizzazione delle piscine o vasche in cemento armato per il contenimento delle acque.</li><li>5 - Particolarmente indicata per superfici di forma irregolare.</li><li>6 - Protezione delle costruzioni in calcestruzzo dalla penetrazione di sostanze aggressive presenti nell'atmosfera quali anidride carbonica, anidride solforosa e solforica, sali solubili quali cloruri e solfati presenti nei terreni e/o acqua di mare.</li><li>7- Impermeabilizzazione di parcheggi con superficie ridotta su sottofondo in cemento (sistema Colorpark)</li></ol> <p>Dermacem Fibro è inoltre disponibile in tre colorazioni su richiesta (rosso (102D), verde (201D) e grigio (401D), in cui il pigmento viene fornito in una confezione predosata da aggiungere al componente A in fase di miscelazione), le quali conferiscono al prodotto un'ottima resistenza ai raggi UV, permettendone l'utilizzo a vista e senza nessuna protezione (vernici o piastrelle). Dermacem Fibro può essere inoltre prodotto già colorato come sopra per lotto minimo di produzione.</p>





<b>ASPETTO</b>	Comp. A: liquido bianco lattiginoso Comp. B: polvere grigia
----------------	--

<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO</b>			
<b>CARATTERISTICA</b>	<b>VALORE</b>	<b>TOLLERANZA</b>	<b>U.M.</b>
Peso Specifico	1,51	± 0,05	Kg/dm <sup>3</sup>
Residuo secco	76	± 1	%
Rapporto di miscelazione A:B in peso	A : B = 2 : 1		

<b>INDICAZIONI DI POSA</b>			
<b>ATTREZZATURE</b>	<b>DILUIZIONE</b>	<b>TIPO DI DILUENTE</b>	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>
- pennello - rullo - spruzzo	Come primer: 15 – 20 % Come guaina: tal quale o 5 % Per applicazione a spruzzo: ca. 10 %	Acqua	Acqua

<b>MODALITA' DI APPLICAZIONE</b>	Si consiglia di iniziare l'impermeabilizzazione realizzando i risvolti e gli angoli perimetrali con le bande di rinforzo Acryfelt Band e/o Casaband SA. Versare lentamente il componente B (polvere) nel componente A (resina) sotto agitazione meccanica (usare mescolatore munito di elica) avendo cura di ottenere un impasto perfettamente omogeneo ed asportando dalle pareti e dal fondo del recipiente la polvere non dispersa. Il prodotto, applicato a rullo o a pennello, può essere impiegato come primer consolidante delle polveri del sottofondo, diluito al 15-20% con acqua; quando invece viene usato come guaina nello strato a finire può essere usato tal quale o diluito al 5% con acqua.
<b>PRIMER CONSIGLIATO</b>	Acrybase S su manti bituminosi Multifixo 100 su supporti metallici e non assorbenti Epo base FU 14 o Epocon 312 Tixo su sottofondi soggetti a tensioni di vapore

<b>SOTTOFONDO</b>	Il sottofondo deve essere adeguatamente pulito eliminando ogni traccia di sporco, grasso e parti non coerenti, ripristinando, se necessario, rugosità eccessive e pendenze minime necessarie a garantire il deflusso delle acque piovane. Il sottofondo deve essere necessariamente asciutto e l'umidità residua, misurata sul massetto, inferiore al 3%. In caso contrario prevedere l'utilizzo di esalatori o barriere a vapore in base al tipo di sottofondo (consultare l'Ufficio Tecnico Casali).
-------------------	--

<b>CONSUMO</b>	Ca. 1,8 – 2 Kg/mq
----------------	-------------------

<b>INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE</b>	Temperatura limite di applicazione per ambiente e supporto: MIN 5 - Max 40°. Può essere applicato su superfici in cui è prevedibile la formazione di ristagni di acqua. Evitare di applicare il prodotto in caso di rischio di gelo, pioggia o nebbia.
---------------------------------------	--





<b>ESSICCAZIONE A 23° C E 50 %&amp; U.R.</b>	<p>Pot life: 60' In superficie: 30' Al tatto: 1 h 30' Tempi di ripresa: 5 – 6 h</p> <p>I tempi indicati si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. I tempi di essiccazione sono fortemente influenzati dalle condizioni meteorologiche; alte temperature e soleggiamenti diretti accelerano l'essiccazione; ombre, basse temperature, elevata umidità rallentano l'essiccazione. In periodi invernali concentrare la posa nelle ore centrali e più calde della giornata. Verificare sempre l'avvenuta essiccazione dello strato precedente prima di procedere con una nuova applicazione</p>
--	--

<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO</b>			
<b>CARATTERISTICA</b>	<b>VALORE</b>	<b>TOLLERANZA</b>	<b>U.M.</b>
Carico di rottura (senza armatura)	1,9	± 0,2	N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a rottura	30	± 5	%
Permeabilità al vapore acqueo (su spessore guaina 700 micron)	16	± 3	g/mq-24 h
Flessibilità a freddo	-20	± 2	° C

<b>DATI PRESTAZIONALI SECONDO LA NORMA EN 14891</b>		
<b>CARATTERISTICA</b>	<b>VALORE</b>	<b>U.M.</b>
Resistenza alla trazione	0,5	N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla trazione dopo contatto con acqua	0,5	N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla trazione dopo invecchiamento per calore	0,7	N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla trazione dopo cicli gelo disgelo	0,6	N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla trazione dopo contatto con acqua clorinata	0,6	N/mm <sup>2</sup>
Resistenza alla trazione dopo contatto con acqua di calce	0,6	N/mm <sup>2</sup>
Determinazione dell'impermeabilità all'acqua (aumento di peso)	6,2	g

<b>INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO</b>	<b>COLORI DISPONIBILI</b> Grigio standard, rosso (102D), verde (201D), grigio (401D)	<b>CONFEZIONAMENTO</b> A + B = 10 – 20 Kg
<b>INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO</b>	<b>TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE</b> MIN. 3° C – MAX 40° C	<b>STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI</b> 6 mesi
<b>NORME DI SICUREZZA</b>	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.	





 1381	 Zona Industriale C.I.A.F. – Castelferretti (AN) – 60015 <a href="http://www.casaligroup.it">www.casaligroup.it</a>																
<p>14 1381-CPR-490 EN 1504-2 : 2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo</p> <p><b>Dermacem Fibro</b> Impermeabilizzante liquido bicomponente a base di resine sintetiche e cementi per la protezione del calcestruzzo contro i rischi di penetrazione; controllo dell'umidità ed aumento della resistività</p> <table><tr><td><b>Permeabilità all'acqua liquida</b></td><td>&lt; 0,1 Kg/m<sup>2</sup> · h<sup>0,5</sup></td></tr><tr><td><b>Permeabilità all'anidride carbonica</b></td><td>sd &gt; 50 m</td></tr><tr><td><b>Aderenza per trazione diretta</b></td><td>&gt; 0,8 MPa</td></tr><tr><td><b>Permeabilità al vapore acqueo</b></td><td>Classe I</td></tr><tr><td><b>Crack Bridging ability</b></td><td>Classe A5</td></tr><tr><td><b>Cicli gelo disgelo con immersione in sali disgelanti</b></td><td>nessuna alterazione</td></tr><tr><td><b>Sostanze pericolose</b></td><td>Vedere SDS</td></tr><tr><td><b>Classe di reazione al fuoco</b></td><td>B<sub>fl</sub> – s<sub>1</sub></td></tr></table>		<b>Permeabilità all'acqua liquida</b>	< 0,1 Kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>	<b>Permeabilità all'anidride carbonica</b>	sd > 50 m	<b>Aderenza per trazione diretta</b>	> 0,8 MPa	<b>Permeabilità al vapore acqueo</b>	Classe I	<b>Crack Bridging ability</b>	Classe A5	<b>Cicli gelo disgelo con immersione in sali disgelanti</b>	nessuna alterazione	<b>Sostanze pericolose</b>	Vedere SDS	<b>Classe di reazione al fuoco</b>	B <sub>fl</sub> – s <sub>1</sub>
<b>Permeabilità all'acqua liquida</b>	< 0,1 Kg/m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup>																
<b>Permeabilità all'anidride carbonica</b>	sd > 50 m																
<b>Aderenza per trazione diretta</b>	> 0,8 MPa																
<b>Permeabilità al vapore acqueo</b>	Classe I																
<b>Crack Bridging ability</b>	Classe A5																
<b>Cicli gelo disgelo con immersione in sali disgelanti</b>	nessuna alterazione																
<b>Sostanze pericolose</b>	Vedere SDS																
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	B <sub>fl</sub> – s <sub>1</sub>																

