



PRODOTTO	Rainproof
MISSIONE	Impermeabilizzante poliuretano bicomponente trasparente per terrazzi e balconi
CARATTERISTICHE	Rainproof è un impermeabilizzante a base di resine poliuretatiche bicomponente in fase solvente che viene utilizzato per ripristinare l'impermeabilità di superfici orizzontali quali terrazzi e balconi, sia piastrellate, che non, superfici verticali quali pareti di docce ecc...Il prodotto è altamente resistente alle radiazioni ultraviolette, è completamente trasparente e dona alla superficie trattata un effetto brillante.
ASPETTO	Aspetto comp. A Liquido trasparente bassoviscoso Aspetto comp. B Liquido trasparente medioviscoso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO			
CARATTERISTICA	VALORE	TOLLERANZA	U.M.
Peso Specifico	0,97	± 0,05	Kg/dm ³
Residuo secco	21	± 1	%
Viscosità a 23° C (con tazza Ford foro n. 3)	28	± 2	Sec
Rapporto di miscelazione in peso	A : B = 86 : 14		

INDICAZIONI DI POSA			
ATTREZZATURE	DILUIZIONE	TIPO DI DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI
Pennello	Pronto all'uso		DIL A1
Rullo	Pronto all'uso		DIL A1

SOTTOFONDO	Il sottofondo deve essere pulito, esente da oli, sporco, polvere e parti non coerenti. Verificare le pendenze del piano di posa per il corretto deflusso delle acque piovane.
-------------------	---

CONSUMO	Il consumo di Rainproof è in stretta correlazione con la superficie da impermeabilizzare; su superfici non assorbenti è preferibile trattare solo le fughe, mediante l'utilizzo di un pennello sottile. Su superfici assorbenti (gress, cotto, ecc.) fino a 200 ml/mq a seconda del potere assorbente del supporto.
----------------	--

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE	Temperatura limite di applicazione per ambiente e supporto:MIN 10 - Max 40°.C Dato che il prodotto impermeabilizza occludendo le porosità del supporto, è opportuno ripassare più volte , sullo stesso punto bagnato su bagnato. Trascorsi circa 20 minuti dall'applicazione togliere il prodotto in eccedenza con tampone imbevuto di solvente. Il prodotto non deve pellicolare ma deve essere completamente assorbito.
---------------------------------------	---



ESSICCAZIONE E INDURIMENTO A 23° C E 50 %& U.R.	<p>Pot life: 60' Al tatto: 1 h Tempi di ripresa: MAX 24 h</p> <p>I tempi indicati si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. I tempi di essiccazione sono fortemente influenzati dalle condizioni meteorologiche; alte temperature e soleggiamenti diretti accelerano l'essiccazione; ombre, basse temperature, rallentano l'essiccazione. In periodi invernali concentrare la posa nelle ore centrali e più calde della giornata. Verificare sempre l'avvenuta essiccazione dello strato precedente prima di procedere con una nuova applicazione</p>
--	--

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORI DISPONIBILI Trasparente	CONFEZIONAMENTO A + B = 1 – 4 – 10 Lt
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN 5° C – MAX 40° C	STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 6 mesi
NORME DI SICUREZZA	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.	

