

THERMABIT ROLL XPS

Sistemi termoisolanti impermeabili in rotoli dogati

THERMABIT ROLL XPS è un materiale composito realizzato accoppiando, a caldo, listelli (pretagliati) termoisolanti in polistirene espanso estruso, con membrana bituminosa, armata in velo vetro rinforzato o in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato, autoprotetta o non.

THERMABIT ROLL XPS	U.M.	NORMA	XPS
Spessore	mm	-	da 30 a 60
Conduttività termica dichiarata	W/mK	UNI EN 12667	Spessore 30 mm
Spessore 40 mm			
Spessore 50 mm			
Spessore 60 mm			
Resistenza termica dichiarata	m ² K/W	UNI EN 12667	Spessore 30 mm
Spessore 40 mm			
Spessore 50 mm			
Spessore 60 mm			
Resistenza a compressione	KPa	UNI EN 826	Sp.<40 mm: ≥ 200 Sp.≥40 mm: ≥ 250
Resistenza a trazione	KPa	UNI EN 1607	≥ 600
Reazione al fuoco	Euroclasse	UNI EN 13501-1	E
Stabilità dimensionale (-20°C per 48 h)	%	UNI EN 1604	<0.5 lati <1.0 spes
Assorbimento acqua per immersione (28 gg)	%	UNI EN 12087	≤ 0.7
Resistenza alla diffusione di vapore acqueo (μ)	-	UNI EN 12086	50 - 150
Densità / massa volumica	Kg/mc		31 ± 10%
Capacità termica specifica / calore specifico	J/kgK		1100
Temperatura limite di utilizzo	°C		+75

I valori indicati sono relativi al solo materiale coibente, privo di qualsiasi materiale di accoppiamento. Essi sono ricavati dalla dichiarazione di conformità, in ottemperanza alla marcatura CE per i prodotti da costruzione, rilasciata dai fornitori del semilavorato isolante. I dati espressi sono medi delle produzioni. Si riserva la facoltà di apportare variazioni alle caratteristiche tecniche sopra riportate, quale risultato di ricerche migliorative sul prodotto e/o in adeguamento alle normative nazionali e internazionali vigenti in materia e/o in relazione ai diversi semilavorati in funzione dei differenti fornitori.

CARATTERISTICA MEMBRANA BITUME POLIMERO	NORMA	U.M.	VELOVETRO ¹				POLIESTERE ¹				POLIESTERE MINERAL ²					
Massa areica	UNI EN 1849-1	Kg/mq	2		3		3		4		3.5		4		4.5	
Proprietà a trazione forza massima L/T	UNI EN 12311-1	N/50mm	350	250	35	250	450	350	450	350	450	350	450	350	450	350
Proprietà a trazione allungamento L/T		%	2	2	2	2	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Determinazione della flessibilità	UNI EN 1109	°C	-10		-10		-10		-10		-10		-10		-10	
Determinazione allo scorrimento a caldo	UNI EN 1110	°C	+110		+110		+110		+110		+110		+110		+110	

¹ La posa in opera deve avvenire in conformità alle norme in vigore, fissando al supporto il pannello isolante. L'impermeabilizzazione della superficie deve avvenire con delle membrane bitume polimero applicate al pannello in sistema multistrato o in monostrato ove previsto dal prodotto.

² L'utilizzo della finitura minerale in ardesia è consentito esclusivamente quando il pannello è impiegato come elemento isolante sottotegola.

Spessore termoisolante (mm)	Dimensione rotoli (mt)	Nr. di rotoli per pallet	Superficie per pallet (mq)
30	1.00 x 8.00	4	32
40	1.00 x 6.00	4	24
50	1.00 x 5.00	4	20
60	1.00 x 4.00	4	16

Nota: i quantitativi espressi in tabella si riferiscono ad imballi per merce resa in abbinamento a consegne di membrane bitume-polimero Casali. In tal caso la merce viaggia in sovrapposizione ai bancali di membrane. Per ordini di soli sistemi termoisolanti accoppiati è previsto il confezionamento in imballi contenenti il doppio delle quantità indicate in tabella.

Disclaimer: I dati tecnici costituiscono la media dei risultati delle prove eseguite sulla produzione attuale e possono essere modificati dalla CASALI S.p.A. senza alcun preavviso. I valori e le tolleranze sono conformi alle norme. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei materiali qui indicati. Per ulteriori informazioni contattare il Centro di Assistenza Tecnica Casali. Tel. 071 9162095 – assistenza@casaligroup.it – Rev. 09/2021

Casali S.p.A – z.i. C.I.A.F., 60015 – Castelferretti (An) Italy
Tel. +39 071 91 62 095 – fax. +39 071 91 62 098
www.casaligroup.it – info@casaligroup.it