



<b>PRODOTTO</b>	<b>Acryrubber</b>
<b>MISSIONE</b>	Impermeabilizzante liquido anticarbonatazione in emulsione acquosa e ad elevata plasticità a base di resine sintetiche
<b>CARATTERISTICHE</b>	<p>Acryrubber è una guaina liquida elastomerica a base di resine sintetiche in emulsione acquosa a plastificazione interna che viene utilizzata per impermeabilizzare qualsiasi tipo di superficie a geometria complessa (cupole ,superfici ondulate o irregolari o a geometria piana, come superfici cementizie in genere, terrazzi piastrellati, membrane bituminose deteriorate, lamiere, intonaci e per la protezione di impermeabilizzazioni realizzate con schiume poliuretaniche spruzzate) ed esenti da ristagni d'acqua continuativi. Acryrubber una volta essiccato diventa una membrana impermeabile continua senza giunzioni ed ha un comportamento elastico idoneo a seguire piccoli movimenti di assestamento e quelli dovuti alle sollecitazioni termiche del supporto. La natura delle resine sintetiche utilizzate e le opportune additivazioni rendono il prodotto praticamente inerente alle radiazioni ultraviolette con una ottima resistenza all'invecchiamento; Acryrubber è stato testato secondo la norma EN 1297 (metodo di invecchiamento artificiale tramite esposizione combinata di lunga durata alle radiazioni UV, alla temperatura elevata e all'acqua) risultando conforme. La colorazione bianca di Acryrubber presenta un notevole effetto riflettente in copertura riducendo il surriscaldamento dei locali sottostanti.</p> <p>Acryrubber inoltre può essere applicato come vernice di protezione alla carbonatazione su manufatti in calcestruzzo, facciate esterne e superfici cementizie in generale; grazie alle sue caratteristiche di traspirabilità ed impermeabilità Acryrubber impedisce all'acqua di venire a contatto con il manufatto cementizio e prevenire i fenomeni di degradamento.</p>
<b>ASPETTO</b>	Pasta pigmentata viscosa

<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO</b>			
<b>CARATTERISTICA</b>	<b>VALORE</b>	<b>TOLLERANZA</b>	<b>U.M.</b>
Peso Specifico	1,33	± 0,1	Kg/dm <sup>3</sup>
Residuo secco	58	± 1	%
Viscosità a 23° C (Viscosimetro Brookfield, girante n. 4, velocità 5)	15000	± 2000	mPa.s

<b>INDICAZIONI DI POSA</b>			
<b>ATTREZZATURE</b>	<b>DILUIZIONE</b>	<b>TIPO DI DILUENTE</b>	<b>PULIZIA ATTREZZI</b>
Pennello			Acqua
Rullo			Acqua
Spruzzo con o senza aria	Ca. 10 %	Acqua	Acqua

<b>SOTTOFONDO</b>	<p>Il sottofondo deve essere adeguatamente pulito eliminando ogni traccia di sporco, grasso e parti non coerenti, ripristinando, se necessario, rugosità eccessive e pendenze minime necessarie a garantire il deflusso delle acque piovane.</p> <p>Il sottofondo deve essere necessariamente asciutto e l'umidità residua, misurata sul massetto, inferiore al 3%. In caso contrario prevedere l'utilizzo di esalatori o barriere a vapore in base al tipo di sottofondo (consultare l'Ufficio Tecnico Casali).</p>
-------------------	--





<b>CONSUMO</b>	Ca. 1 Kg/mq distribuito in 2 o 3 mani come impermeabilizzante e 0,4 – 0,5 Kg/mq in 2 mani come vernice anticarbonatazione (spessore film secco 170 – 220 µm).
----------------	---

<b>INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE</b>	Temperatura limite di applicazione: MIN 10°C – MAX 40°C. L'essiccazione del prodotto deve essere avvenuta prima dell'arrivo di nebbia, pioggia o gelo.
---------------------------------------	--

<b>ESSICCAZIONE A 23° C E 50 %&amp; U.R.</b>	<p>In superficie: 30'          Al tatto: 1 h          Tempi di ripresa: 5 h</p> <p>I tempi indicati si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. I tempi di essiccazione sono fortemente influenzati dalle condizioni meteorologiche; alte temperature e soleggiamenti diretti accelerano l'essiccazione; ombre, basse temperature, elevata umidità rallentano l'essiccazione. In periodi invernali concentrare la posa nelle ore centrali e più calde della giornata. Verificare sempre l'avvenuta essiccazione dello strato precedente prima di procedere con una nuova applicazione</p>
--	--

<b>CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ESSICCATO</b>			
<b>CARATTERISTICA</b>	<b>VALORE</b>	<b>TOLLERANZA</b>	<b>U.M.</b>
Carico di rottura	1,8	± 0,1	N/mm <sup>2</sup>
Allungamento a rottura	210	± 40	%
Flessibilità a freddo	- 10	± 1	° C
Resistenza all'abrasione (perdita di peso) (con abrasimetro Taber mole CS10, 1000 gr, 1000 giri)	36		mg
Durezza Shore A	60	± 5	
Adesione (con Acrybase S)	3	± 0,1	N/mm <sup>2</sup>
Resistenza all'invecchiamento secondo norma EN 1297 (weathernig test)	Conforme		

<b>INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO</b>	<b>COLORI DISPONIBILI</b> Bianco, grigio, rosso, verde ed altri a richiesta	<b>CONFEZIONAMENTO</b> 1 – 5 – 10 – 20 Kg
<b>INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO</b>	<b>TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE</b> MIN. 3° C - MAX 40° C	<b>STABILITÀ NELLE CONFEZIONI ORIGINALI</b> 12 mesi
<b>NORME DI SICUREZZA</b>	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.	



 1381	 Zona Industriale C.I.A.F. – Castelferretti (AN) – 60015 <a href="http://www.casaligroup.it">www.casaligroup.it</a>
14 1381-CPR-490 EN 1504-2 : 2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo	
<b>Acryrubber</b> Impermeabilizzante liquido monocomponente a base di resine sintetiche in emulsione acquosa per il rivestimento per la protezione del calcestruzzo contro i rischi di penetrazione; controllo dell'umidità ed aumento della resistività	
<b>Permeabilità all'acqua liquida</b>	< 0,1 Kg/m <sup>2</sup> .0,5
<b>Permeabilità all'anidride carbonica</b>	sd > 50 m
<b>Aderenza per trazione diretta</b>	≥ 0,8 MPa
<b>Permeabilità al vapore acqueo</b>	Classe I
<b>Crack bridging ability</b>	Classe A5
<b>Cicli gelo disgelo con immersione in sali disgelanti</b>	nessuna alterazione
<b>Sostanze pericolose</b>	Vedere SDS
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	B <sub>fl</sub> – S <sub>1</sub>

