



PRODOTTO	Bi Fix
MISSIONE	Additivo universale adesivo e impermeabilizzante per malte, concentrato
CARATTERISTICHE	<p>Bi Fix è un lattice adesivo, impermeabilizzante concentrato, costituito da resine sintetiche elastiche in emulsione acquosa, che rende i prodotti cementizi di più facile presa, più resistenti all'usura ed all'azione aggressiva dell'ambiente e dagli agenti atmosferici.</p> <p>Bi Fix è un lattice che conferisce all'impasto giunto a maturazione il mantenimento nel tempo, una maggiore resistenza e conservazione, sia alle basse temperature che al gelo e la proprietà di non riemulsionarsi, neanche con contatto prolungato con l'acqua.</p> <p>Inoltre utilizzando Bi Fix si ottiene un miglioramento dell'adesione strutturale al supporto, un ottima ripresa di getto tra calcestruzzo vecchio e nuovo, resistenza alle microfessurazioni e migliore lavorabilità degli impasti.</p> <p>Bi Fix può essere utilizzato nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none">- nella preparazione di boiacche adesive di aggancio per rasare sottofondi,- nella preparazione di intonaci,- nella preparazione di massetti e pavimenti in calcestruzzo,- come promotore di adesione nella ripresa di getto, come consolidante negli interventi di ripristino.
ASPETTO	Liquido bassoviscoso bianco lattiginoso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO			
CARATTERISTICA	VALORE	TOLLERANZA	U.M.
Peso Specifico	0,98	± 0,02	Kg/dm ³
Residuo secco in massa	48	± 1	%
Tempo di efflusso a 23° C (con Tazza Ford, Foro n°3)	25	± 2	sec.

INDICAZIONI DI POSA			
ATTREZZATURE	DILUIZIONE	TIPO DI DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI
Mescolatore manuale o betoniera	Rapporto 1:1 nella preparazione di boiacche adesive e malte rasanti	Acqua	Acqua
Mescolatore manuale o betoniera	Rapporto 1:2,5 per preparare intonaci e massetti	Acqua	Acqua

SOTTOFONDO	Pulito
-------------------	--------





CONSUMO	Ca. 0,4 – 0,5 Lt/mq per le boiacche. Ca. 0,6 – 0,7 Lt/mq per i prodotti rasanti. Ca.50 Lt/m ³ per malte da intonaco e massetti.
----------------	--

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE	<p>Preparazione del supporto: Accurata pulizia della superficie da ripristinare prestando particolarmente attenzione ad eliminare ogni traccia di oli o grassi, bagnare la superficie con una soluzione di Bi Fix ed acqua 1:1 prima di applicare la malta additivata con Bi Fix.</p> <p>Preparazione degli impasti: Miscelare cemento e sabbia a parte; aggiungere Bi Fix previamente diluito e mescolare con cura. Preparare una quantità di impasto applicabile entro due ore. Temperatura limite di applicazione: MIN 10°C – MAX 40°C</p>
---------------------------------------	---

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORI DISPONIBILI Trasparente	CONFEZIONAMENTO 5 – 10 Lt
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN 5° C – MAX 40° C	STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
NORME DI SICUREZZA	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.	

