



PRODOTTO	Casaband SA
MISSIONE	Banda autoadesiva butilica per giunti perimetrali e di dilatazione
CARATTERISTICHE	Casaband SA è una banda auto-adesiva in gomma butilica che offre, da un lato, un'ottima adesione su supporti in calcestruzzo, cartongesso, marmo e dall'altro una superficie grezza e assorbente su cui poter applicare l'impermeabilizzante liquido prescelto. La banda Casaband SA è adatta ad integrare la maggior parte dei sistemi impermeabilizzanti liquidi (Dermarubber S/P, Dermacem, Acryroof Plus, ecc.) e viene utilizzata come armatura elastica di rinforzo nell'impermeabilizzazione dei raccordi pavimento-parete e dei giunti di dilatazione presenti su terrazze, balconi, piscine, bagni, ecc.

DATI PRESTAZIONALI	VALORE	U.M.	TEST
Spessore standard	1,0 – 1,5	mm	
Resistenza alla trazione longitudinale	> 100	N/50 mm	EN 12311-1
Resistenza alla trazione trasversale	> 100	N/50 mm	EN 12311-1
Allungamento a rottura longitudinale	> 70	%	EN 12311-1
Allungamento a rottura trasversale	> 70	%	EN 12311-1
Peso specifico	1,4	g/cm ³	ASTM D 792
Peeling	≥ 90	N	ASTM D 1000
Scivolamento verticale	0	mm	SO 7390
Forza di adesione sul cemento	0,9	N/mm ²	EN 12004-EN 1348
Temperatura di applicazione	0° C / + 40° C		
Temperatura di esercizio	-30°C / +80°C fino a 160°C per max 24h		

MODALITA' DI APPLICAZIONE	Per ottenere un'adeguata adesione di Casaband SA, soprattutto in presenza di supporti polverosi, si raccomanda di consolidare le polveri con una mano di impermeabilizzante liquido applicato come primer (consultare la relativa scheda tecnica per la % di diluizione) prima dell'applicazione della banda auto-adesiva. A completa essiccazione del prodotto diluito posizionare la banda autoadesiva e ricoprire la stessa con l'impermeabilizzante liquido tal quale.
----------------------------------	--

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	Lunghezza: 15 m Larghezza: 8 cm Confezionamento: scatole da 8 rotoli
-----------------------------------	--

