



<b>PRODUCTO</b>	<b>Casaband SA</b>
<b>MISIÓN</b>	Banda autoadhesiva butílica para juntas perimetrales y de dilatación
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Casaband SA es una banda autoadhesiva de goma butílica que ofrece por un lado una excelente adhesión en soportes de hormigón, cartón yeso y mármol y por otro una superficie en tejido absorbente en la que poder aplicar el impermeabilizante líquido seleccionado. La banda Casaband SA es apropiada para integrar la mayor parte de los sistemas impermeabilizantes líquidos (Dermarubber S/P, Dermacem, Acryroof Plus, etc.) y se utiliza como armadura elástica de refuerzo en la impermeabilización de los empalmes pavimento-pared y de las juntas de dilatación de terrazas, balcones, piscinas, baños, etc

**DATOS DE PRESTACIONES**

CARACTERÍSTICAS	VALOR	U.M.	TEST
Espesor estándar	1,0 – 1,5	mm	
Resistencia a la tracción longitudinal	> 100	N/50 mm	EN 12311-1
Resistencia a la tracción transversal	> 100	N/50 mm	EN 12311-1
Alargamiento a la rotura longitudinal	> 70	%	EN 12311-1
Alargamiento a la rotura transversal	> 70	%	EN 12311-1
Peso específico	1,4	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 792
Despegado	≥ 90	N	ASTM D 1000
Deslizamiento vertical	0	mm	SO 7390
Fuerza de adhesión en el cemento	0,9	N/mm <sup>2</sup>	EN 12004-EN 1348
Temperatura de aplicación	0° C / + 40° C		
Temperatura de ejercicio	-30°C / +80°C hasta 160°C por max 24h		

<b>INDICACIONES DE EMBALAJE</b>	Tamaños disponibles: - 8 cm x 15 metros lineales - 15 cm x 25 metros lineales Envase: Cajas de 8 rollos
<b>MODALIDAD DE APLICACIÓN</b>	Para conseguir una adhesión adecuada de Casaband SA, sobre todo cuando se trata de soportes pulverulentos, se recomienda consolidar los polvos con una mano de impermeabilizante líquido aplicado como imprimante (consulte la ficha técnica correspondiente para el % de dilución) antes de aplicar la banda autoadhesiva. Después de colocar la banda autoadhesiva recúbrela con el impermeabilizante líquido tal cual.