



PRODUCTO	Dermacolor
MISIÓN	Pintura sintética en emulsión acuosa para la coloración y la protección de membranas bituminosas
CARACTERÍSTICAS	Dermacolor es una pintura a base de copolímeros sintéticos en emulsión acuosa que se utiliza para proteger de las radiaciones ultravioleta las capas impermeables bituminosas realizadas tanto con membranas prefabricadas impermeables como con sistemas fluidos, en caliente (betún oxidado) o en frío (vainas líquidas bituminosas y sintéticas como Acryroof Plus, Dermacem, Dermalubber S/P, ecc). Dermacolor se puede aplicar con buenos resultados en dos manos sin imprimante incluso sobre vainas bituminosas instaladas hace poco. Para una mayor duración de la pintura se aconseja en cualquier caso esperar 3 – 4 semanas para que se oxide por completo la capa bituminosa sobre la que aplicar el producto. Dermacolor ha sido probado de acuerdo con la norma EN 1297 (método de envejecimiento artificial a través de la exposición combinada a largo plazo a la radiación UV, alta temperatura y agua). Dermacolor en la versión blanca fue probado para detectar su índice de reflectancia solar (SRI) que alcanzó el excelente resultado de 108.
ASPECTO	Líquido pigmentado de media viscosidad

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	TOLERANCIA	U.M.
Peso específico	1,36	± 0,05	Kg/dm ³
Extracto seco	61	± 1	%
Viscosidad Brookfield (viscosímetro Brookfield, rodete n°5, velocidad 20)	3200	± 800	mPa.s

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SECO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	TOLERANCIA	U.M.
SRI: Versión blanca	108		

INDICACIONES DE COLOCACIÓN

HERRAMIENTAS	DILUCION	TIPO DE DILUYENTE	LIMPIEZA HERRAMIENTAS
Brocha	Listo para uso		Agua
Rodillo	Listo para uso		Agua
Espray	Aprox. 5 – 10 %	Agua	Agua

SOPORTE	La superficie tiene que estar limpia y seca
---------	---

CONSUMO	Aprox. 200 g/mq por mano (se aconsejan dos manos).
---------	--





INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN	Temperatura límite de aplicación para ambiente y soporte: MÍN 10°C - MÁX 40°C. El producto tiene que secarse antes de que haya lluvia o hiele. Las superficies que haya que tratar tendrán que tener las inclinaciones apropiadas para evitar que se estanque el agua.	
SECADO A 23° C Y 50 % U.R.	En superficie: 30' Al tacto: 60' Tiempo de empalme: 4 h El tiempo que se indica se refiere a condiciones estándar de laboratorio. En el tiempo de secado influyen en gran medida las condiciones meteorológicas; las altas temperaturas y los rayos directos del sol aceleran el secado; la sombra, las bajas temperaturas y la elevada humedad retrasan el secado. En invierno concentrar la colocación durante las horas centrales y más calurosas del día. Verificar siempre que se haya secado la capa anterior antes de una nueva aplicación.	
INDICACIONES DE EMBALAJE	COLORES DISPONIBLES Blanco, gris, rojo, verde otros colores bajo pedido.	ENVASE 20 Kg
INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE	TEMPERATURA DE CONSERVACION MIN 3° C – MAX 40° C	ESTABILIDAD EN LOS ENVASES ORIGINALES 12 meses
NORMAS DE SEGURIDAD	Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto.	