



PRODUCTO	Dermalubber
MISIÓN	Impermeabilizante líquido elastobituminoso en emulsión acuosa
CARACTERÍSTICAS	Dermalubber es un revestimiento líquido a base de una emulsión bituminosa elastomerizada con macromoléculas especiales que hacen que el producto una vez seco sea impermeable y especialmente elástico. Se utiliza como impermeabilizante de superficies cementicias tanto horizontales como verticales, a la vista o contratierra para restablecer la impermeabilidad de impermeabilizaciones bituminosas deterioradas. El producto se tiene que proteger de las radiaciones ultravioleta y cuando se aplica a la vista se tiene que tratar con una o dos manos de Reflex, Reflex AR, Reflex W o Dermacolor. Como alternativa es posible aplicar directamente Dermalubber fresco sobre fresco con láminas de pizarra.
ASPECTO	Pasta tixotrópica de color marrón

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO			
CARACTERÍSTICAS	VALOR	TOLERANCIA	U.M.
Peso específico	1,10	± 0,5	Kg/dm ³
Extracto seco en masa	66	± 2	%
Viscosidad Brookfield (viscosímetro Brookfield rodete n°6, velocidad 10)	35000	± 5000	mPa.s
pH	8,3 – 9		

INDICACIONES DE COLOCACIÓN			
HERRAMIENTAS	DILUCION	TIPO DE DILUYENTE	LIMPIEZA HERRAMIENTAS
Broche	10 %	Agua	Agua
Rodillo	10 %	Agua	Agua
Espátula metálica lisa	Listo para el uso		Agua
Espray	20 %	Agua	Agua

SOPORTE	El revestimiento tiene que limpiarse y secarse de la forma adecuada eliminando cualquier resto de suciedad, grasa y partes no coherentes y restableciendo, cuando sea necesario, las rugosidades excesivas y las inclinaciones mínimas necesarias para garantizar la salida del agua de lluvia.
---------	---

CONSUMO	Ca. 1,5 – 2 Kg/mq distribuido en dos manos.
---------	---

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN	Temperatura límite de aplicación: MÍN 10°C - MÁX 40°C. El producto tiene que secarse antes de que haya niebla, llueva o hiele. Las superficies que haya que tratar tendrán que tener las inclinaciones apropiadas para evitar que se estanque el agua. En las juntas perimetrales o de dilatación y en las conexiones entre diferentes materiales de sustrato, se recomienda encarecidamente el uso de bandas elásticas de refuerzo de la línea CasaBand o Acryfelt Band seleccionadas según el requisito específico.
---------------------------------	--





SECADO A 23° C Y 50 % U.R.	En superficie: 60' Al tacto: 6 h Tiempo de empalme: 24 h El tiempo que se indica se refiere a condiciones estándar de laboratorio. En el tiempo de secado influyen en gran medida las condiciones meteorológicas; las altas temperaturas y los rayos directos del sol aceleran el secado; la sombra, las bajas temperaturas y la elevada humedad retrasan el secado. En invierno concentrar la colocación durante las horas centrales y más calurosas del día. Verificar siempre que se haya secado la capa anterior antes de una nueva aplicación.
-----------------------------------	---

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SECO			
CARACTERÍSTICAS	VALOR	TOLERANCIA	U.M.
Flexibilidad al frío	-20	± 2	° C
Alargamiento a la rotura	730		%
Carga de rotura	0,77		N/mm ²

INDICACIONES DE EMBALAJE	COLORES DISPONIBLES Negro	ENVASE 5 – 10 – 20 Kg
INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE	TEMPERATURA DE CONSERVACION MIN 3° C – MAX 40° C	ESTABILIDAD EN LOS ENVASES ORIGINALES 24 meses
NORMAS DE SEGURIDAD	Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto.	



 0505	 Zona Industriale C.I.A.F. – Castelferretti (AN) – 60015 www.casaligroup.it
14 0505-CPD-1178 EN 1504-2 : 2004 Productos para la protección superficial del hormigón Dermalubber Impermeabilizante líquido elastobituminoso en emulsión acuosa para el revestimiento y la protección del hormigón contra los riesgos de penetración; control de la humedad y aumento de la resistividad	
Permeabilidad al agua líquida $h^{0,5}$	< 0,1 Kg/m ² ·
Permeabilidad al anhídrido carbónico	sd > 50 m
Adherencia tracción directa	≥ 1 N/mm ²
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I
Sustancias peligrosas	Véase SDS

