



PRODOTTO	Harder AR
MISSIONE	Consolidante antipolvere ad alta penetrazione a base di resine poliuretaniche a base solvente
CARATTERISTICHE	<p>Harder AR è un consolidante antipolvere a base di resine poliuretaniche alifatiche a base solvente. Il prodotto essendo altamente penetrante e resistente al traffico pesante di camion e carrelli elevatori, è particolarmente indicato per il consolidamento di pavimentazioni industriali in cemento. Harder AR è resistente ai raggi uv, pertanto può essere applicato anche su superfici direttamente esposte agli agenti atmosferici (aree di sosta, parcheggi in copertura, piazzali, ecc). Harder AR può essere utilizzato anche come finitura trasparente protettiva lucida ad elevata pulibilità per cicli di resinatura estetica per interni o esterni.</p> <p>Harder AR, su richiesta, è disponibile anche nelle versioni: - opaco al fine di ridurre l'effetto lucido, antisdruciuolo al fine di conferire rugosità superficiale ed evitare problemi di scivolosità; opaco ed antisdruciuolo per avere entrambe le proprietà.</p>
ASPETTO	Comp. A: liquido trasparente bassoviscoso Comp. B: liquido trasparente medioviscoso Comp.C (opzionale): polvere bianca

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO			
CARATTERISTICA	VALORE	TOLLERANZA	U.M.
Peso Specifico	0,97	± 0,02	Kg/dm ³
Residuo secco	21	± 1	%
Tempo di efflusso a 23° C (con Tazza Ford, Foro n°3)	29	± 2	sec
Rapporto di miscelazione in peso	A : B = 87 : 13		

INDICAZIONI DI POSA			
ATTREZZATURE	DILUIZIONE	TIPO DI DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI
Pennello	Pronto all'uso		DIL A1
Rullo	Pronto all'uso		DIL A1
Spruzzo	Ca. 10 %	DIL A1	DIL A1

SOTTOFONDO	<p>Pulito ed asciutto. Nel caso di supporti assorbenti (pietre naturali, granito fiammato, ecc.), qualora fosse necessario effettuare un'opera di pulizia preventiva con acqua, quest'ultima deve evaporare completamente prima di poter applicare Harder AR; in caso contrario si possono verificare dei distacchi dovuti alla spinta di vapore. In caso di supporti molto lisci e poco assorbenti (come ad esempio il granito) si consiglia di trattare meccanicamente la superficie per ottenere un'adesione migliore (se necessario consultare l'Ufficio Tecnico della Casali S.p.A).</p>
------------	---

CONSUMO	Il consumo è in funzione del potere assorbente del supporto e può variare da 0,2 a 0,3 Lt/mq
---------	--

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE	Temperatura dell'ambiente MIN 10°C MAX 35°C
--------------------------------	---





	Umidità relativa dell'ambiente MAX 80% Temperatura del supporto MIN 10°C MAX 35°C
--	--

ESSICCAZIONE E INDURIMENTO A 23° C E 50 %& U.R.	Pot life: 60' Al tatto: 2 h Tempi di ripresa: 20 – 36 h I tempi indicati si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. I tempi di essiccazione sono fortemente influenzati dalle condizioni meteorologiche; alte temperature e soleggiamenti diretti accelerano l'essiccazione; ombre, basse temperature, rallentano l'essiccazione. In periodi invernali concentrare la posa nelle ore centrali e più calde della giornata. Verificare sempre l'avvenuta essiccazione dello strato precedente prima di procedere con una nuova applicazione
--	--

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORI DISPONIBILI Trasparente	CONFEZIONAMENTO A+B= 10 – 18 Lt
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN -5° C – MAX 40° C	STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 6 mesi
NORME DI SICUREZZA	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.	