



PRODOTTO	Idroprimer
MISSIONE	Primer bituminoso ecologico
CARATTERISTICHE	Idroprimer è un promotore di adesione in emulsione acquosa per materiali impermeabilizzanti bituminosi quali guaine prefabbricate, guaine liquide bituminose e bitume caldo con un'ottima adesione su ogni tipo di superficie. Il prodotto è costituito da un'emulsione bituminosa ed additivi che ne consentono una essiccazione rapida.
ASPETTO	Liquido marrone medioviscoso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO		
CARATTERISTICA	VALORE	U.M.
Peso Specifico	0,95 – 1,15	Kg/dm ³
Residuo secco a 130° C	32 – 37	%
Viscosità DIN/4 a 20° C	15 – 20	sec
pH	11 - 13	

INDICAZIONI DI POSA			
ATTREZZATURE	DILUIZIONE	TIPO DI DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI
Pennello	Ca. 20%	Acqua	Acqua
Rullo	Ca. 20%	Acqua	Acqua
Spruzzo	Ca. 25%	Acqua	Acqua

SOTTOFONDO	Il sottofondo deve essere adeguatamente pulito eliminando ogni traccia di sporco, grasso e parti non coerenti, ripristinando, se necessario, rugosità eccessive e pendenze minime necessarie a garantire il deflusso delle acque piovane.
------------	---

CONSUMO	Il consumo è in funzione del potere assorbente del supporto. Normalmente è di ca. 200 gr/mq per le superfici cementizie.
---------	--

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE	Temperatura limite di applicazione: MIN 10°C – MAX 40°C
--------------------------------	---

ESSICCAZIONE A 23° C E 50 %& U.R.	In superficie: 45' Al tatto: 1 h e 30' Tempi di ripresa: 4 h I tempi indicati si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. I tempi di essiccazione sono fortemente influenzati dalle condizioni meteorologiche; alte temperature e soleggiamenti diretti accelerano l'essiccazione; ombre, basse temperature, elevata umidità rallentano l'essiccazione. In periodi invernali concentrare la posa nelle ore centrali e più calde della giornata. Verificare sempre l'avvenuta essiccazione dello strato precedente prima di procedere con una nuova applicazione
-----------------------------------	--





INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORI DISPONIBILI Nero	CONFEZIONAMENTO 5 – 10 – 20 Kg
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN 3° C – MAX 40° C	STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 24 mesi
NORME DI SICUREZZA	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.	



La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché, alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera (tel. 071 9162095).