

# Scheda tecnica: Dermastik BS

Collante bituminoso a base solvente per l'incollaggio a freddo di membrane bituminose su supporti orizzontali.

PRODOTTO  
PROFESSIONALE

rev. 10/24

**Dermastik BS** è un mastice bituminoso a base solvente costituito da bitume distillato ed elastomeri. Il prodotto viene utilizzato per l'incollaggio totale su superfici piane o a bassa pendenza (8-10% max) di membrane bituminose. Si utilizza principalmente in situazioni dove è sconsigliabile l'utilizzo di fiamme libere (es. tetti in legno) o dove le fiamme libere sono vietate.

**Dermastik BS**, una volta essiccato, rende aderente la membrana al supporto e costituisce una pellicola impermeabile, idonea ad effettuare sigillature e protezioni impermeabili. **Dermastik BS** è disponibile nella versione estiva (più viscosa) ed invernale (più fluida).

## ASPETTO

Pasta tixotropica di colore nero.

## MODALITÀ DI POSA

**Dermastik BS** può essere applicato con apposite racle calibrate o con specifiche pompe per prodotti altoviscosi. Per temperature superiori ai 10°C è consigliabile il tipo estivo mentre per temperature inferiori ai 10°C è consigliabile il tipo invernale. Attendere 10-20 minuti prima di stendere la membrana sopra il collante; l'applicazione del prodotto su sottofondi assorbenti possono ridurre il tempo di attesa.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO

Caratteristiche	Valore estivo	Valore invernale	Tolleranze	U.M.
Peso specifico	1.35	1.35	± 0.05	Kg/dm <sup>3</sup>
Residuo secco	84	80	± 5	%
Viscosità (con Viscosometro Brookfield gir.5 vel.5)	42.000	37.000	5.000	cPS

## INDICAZIONI DI POSA

Attrezzature	Diluizione	Tipo di diluente	Pulizia attrezzi
Racla	Pronto all'uso	-	Dil S1
Pompa	Pronto all'uso	-	Dil S1

## SOTTOFONDO

Pulito ed asciutto, esente da oli grasso, parti incoerenti. Verificare le pendenze minime di evacuazione delle acque meteoriche.

## CONSUMO

Il consumo medio al mq è circa 1,0-1,5 kg.

## INDICAZIONI DI APPLICAZIONE

Temperatura limite di applicazione per ambiente e supporto: **MIN 5°C – MAX 40°C.**

## IMBALLAGGIO

Colori disponibili: **NERO**  
Confezionamento: **20 Kg**

## INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO:

Temperatura di conservazione: **MIN -5°C / MAX 40°C**  
Stabilità nelle confezioni originali: **24 mesi**

## NORME DI SICUREZZA

Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto

La presente scheda tecnica contiene informazioni potenzialmente soggette a modifica senza preavviso da parte del Produttore. I dati tecnici e le destinazioni d'uso risultano conformi alle normative in vigore al momento della sua emissione. Il prodotto è garantito rispetto alla peculiare caratteristica di impermeabilità delle membrane bituminose da impermeabilizzazione. Per un corretto impiego del prodotto attenersi alla documentazione tecnica del Produttore.

**RACCOMANDAZIONI DI APPLICAZIONE:** L'applicazione del presente materiale deve essere realizzata in conformità alle norme in vigore e ad opera di personale qualificato e formato relativamente alle procedure della corretta posa a regola d'arte. Il produttore non è responsabile di valutazioni progettuali o applicative non conformi alle indicazioni di posa o progettuali previste dalla corretta pratica, dalla manualistica di settore e dalle norme in vigore. Le superfici di posa dovranno essere pulite, asciutte e complanari prive di impurità o sostanze potenzialmente distaccanti o ad emissione di vapore. Eventuale presenza di umidità sulle superfici da impermeabilizzare può essere causa di distacco e quindi obbligatorio operare su supporti esenti da fenomeni di vapore. **Per informazioni o assistenza tecnica sull'applicazione delle membrane bitume polimero, rivolgersi all'Ufficio Tecnico Supra all'indirizzo email [info@supraproject.it](mailto:info@supraproject.it).**

**Ai sensi del D.lgs 285/98 il prodotto non contiene amianto, catrame ne altre sostanze pericolose.**

**CE** 1381-CPR-376

EN 13707

Il gruppo **Casali-Brai**, produttore e distributore dei prodotti della linea **Supra Project**, si riserva la facoltà di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. I valori riportati sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale; la versione aggiornata delle schede è sempre scaricabile dai siti web Casali e Brai o richiedibile all'Ufficio Tecnico. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore o di chi ne approva il contenuto, essendo gli stessi tenuti ad una valutazione preventiva dei dati e dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura e cautela durante l'utilizzo del prodotto. L'Ufficio Tecnico Supra Project resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera. **Area Tecnica Supra Project** - e-mail: [info@supraproject.it](mailto:info@supraproject.it). **Contatti Assistenza Tecnica:** - [assistenza@casaligroup.it](mailto:assistenza@casaligroup.it) - tel. +39 071 9162095 - [www.casali-group.com](http://www.casali-group.com) - [serviziotecnico@brai.it](mailto:serviziotecnico@brai.it) - tel +39 0744 1906412 - [www.brai.it](http://www.brai.it).

**SUPRA**  
PROJECT