



PRODOTTO	Acrylux
MISSIONE	Finitura acrilica in emulsione acquosa
CARATTERISTICHE	<p>Acrylux è una finitura a base di resine acriliche in emulsione acquosa viene impiegato come strato a finire ad effetto protettivo e lucido su superfici già trattate con resina acrilica o superfici di altra natura.</p> <p>Acrylux opportunamente diluito con acqua possiede un elevato potere penetrante, fissativo e consolidante a finire su supporti porosi quali cemento, ardesia su membrane bituminose prefabbricate, laterizi, ecc...</p> <p>Acrylux viene inoltre utilizzato come finitura per migliorare la pulibilità delle superfici sportive (sistemi Confosport indoor e sistemi per il tennis) e non (Acrytop) realizzate con resine acriliche. Per questo tipo di applicazione è consigliabile aggiungere l'Additivo Opacizzante per ottenere un effetto matt ideale per la pratica sportiva.</p>
ASPETTO	Liquido bassoviscoso bianco lattiginoso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO LIQUIDO			
CARATTERISTICA	VALORE	TOLLERANZA	U.M.
Peso Specifico	1,04	± 0,05	Kg/dm ³
Residuo secco in massa	42,5	± 1	%
Viscosità a 23° C	400	± 10	cPs

INDICAZIONI DI POSA			
ATTREZZATURE	DILUIZIONE	TIPO DI DILUENTE	PULIZIA ATTREZZI
Pennello	Ca. 30 %	Acqua	Acqua
Rullo	Ca. 30 %	Acqua	Acqua
Spruzzo	Ca. 30 %	Acqua	Acqua

SOTTOFONDO	Il supporto deve essere compatto e coerente. Eliminare ogni traccia di olio, grassi, polvere, parti incoerenti. Una quantità residua di umidità è tollerabile ma non la presenza di acqua stagnante. Un supporto troppo ruvido o irregolare deve essere preventivamente regolarizzato con rasanti cementizi o sintetici. Supporti altamente porosi possono richiedere consumi elevati.
-------------------	--

CONSUMO	Il consumo è in funzione del potere assorbente del supporto. Normalmente è di ca. 200 ml/mq su supporti cementizi regolari e membrane ardesiate. In caso di trattamento su superfici sportive il consumo è di circa 50 ml/mq.
----------------	---

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE	Temperatura limite di applicazione: MIN 10°C – MAX 40°C L'essiccazione del prodotto deve essere avvenuta prima dell'arrivo di nebbia, pioggia o gelo.
---------------------------------------	--





ESSICCAZIONE A 23° C E 50 %& U.R.	<p>In superficie: 20' Al tatto: 45' Tempi di ripresa: 4 h</p> <p>I tempi indicati si riferiscono a condizioni standard di laboratorio. I tempi di essiccazione sono fortemente influenzati dalle condizioni meteorologiche; alte temperature e soleggiamenti diretti accelerano l'essiccazione; ombre, basse temperature, elevata umidità rallentano l'essiccazione. In periodi invernali concentrare la posa nelle ore centrali e più calde della giornata. Verificare sempre l'avvenuta essiccazione dello strato precedente prima di procedere con una nuova applicazione.</p>
--	---

INDICAZIONI DI IMBALLAGGIO	COLORI DISPONIBILI Trasparente	CONFEZIONAMENTO 16 lt
INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO	TEMPERATURA DI CONSERVAZIONE MIN 3° C – MAX 40° C	STABILITA' NELLE CONFEZIONI ORIGINALI 12 mesi
NORME DI SICUREZZA	Consultare attentamente la scheda dati di sicurezza prima di usare il prodotto.	

