rev. 04/25

Supra Biarmato

BPP -20°C

Membrana impermeabilizzante professionale bitume-polimero elastoplastomerica a doppia armatura con velo di vetro estradossato raschiato.

Supra Biarmato garantisce:

- Adesione eccellente con mastice bituminoso a freddo grazie alla finitura inferiore in TNT (previo posa in opera di idoneo primer ove necessario);

Elevata resistenza all'aggressione degli agenti atmosferici (raggi U.V.) grazie al velo di vetro raschiato posizionato sulla faccia a vista; Ottima resistenza al fuoco esterno, alle sollecitazioni statiche

- e dinamiche; Elevate prestazioni meccaniche e resistenza all'invecchiamento;
- Velocità di posa in opera e adesione totale al supporto di posa.















Supra Biarmato è una gamma di membrane impermeabilizzanti professionali realizzate con un compound a base di bitume distillato industriale modificato con polimeri APAO (terpolimeri) e Polimeri Elastoplastomerici da sintesi metallocenica armato con doppio rinforzo costituito da velo di vetro raschiato posizionato sul lato a vista in aggiunta al poliestere, allo

scopo di garantire elevate caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni statiche e dinamiche, di natura meccanica o termica. L'elevate proprietà di adesività e stabilita termica della mescola permettono di impiegare **Supra Biarmato** per l'impermeabilizzazione di grandi superfici e l'applicazione a

freddo attraverso idoneo mastice bituminoso.

La stratigrafia rappresentata è indicativa e di massima e non contempla tutte le possibili casistiche. La soluzione indicata è realizzabile anche in doppio strato previa valutazione preventiva dell'Ufficio
Tecnico. Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica: info@supraproject.it

DESTINAZIONI D'USO

DECTINALIGN D CCC												
Prodotto		EN 13707 coperture						EN 13969 fondazioni				
	Moi	Monostrato		Multistrato							EN 13970	EN 14695
	A vista	Sotto protezione pesante	A vista		Sotto protezione pesante		Antiradice	Umidità di risalita	Acqua di falda	EN 13859-1 sottotegola	barriera vapore	ponti e viadotti
			Sottostrato	Strato a finire	Sottostrato	Strato A finire		ui i isalita	ui iaiua		vaporo	Viduotti
SUPRA BIARMATO 4 MM	•1	•	•	•1	•	•			•			
SUPRA BIARMATO 5 MM	•1		•	•1	•							

Membrana impermeabilizzante applicabile esposta a vista esclusivamente se protetta con idonea verniciatura applicata secondo le quantità ed i tempi di ripristino della coprenza indicati nella rispettiva scheda tecnica del prodotto utilizzato.

			Supra Biarmato 4 mm	Supra Biarmato 5 mm		
Descrizione della prova	Rif.Norma	Tolleranze	Valore	Valore		
Lunghezza	EN 1848-1	MLV -1%	10 m	8 m		
Larghezza	EN 1848-1	MLV -1% 1.0 m*		1.0 m*		
Spessore	EN 1849-1	MDV ± 10%	4 mm	5 mm		
Massa areica	EN 1849-1	± 15%	4 Kg/m²	5 Kg/m²		
Carico a rottura L	EN 12311-1	± 20%	750 N/50 mm	750 N/50 mm		
Carico a rottura T	EN 12311-1	± 20%	500 N/50 mm	500 N/50 mm		
Allungamento a rottura L	EN 12311-1	± 15 ass.	50%	50%		
Allungamento a rottura T	EN 12311-1	± 15 ass.	50%	50%		
Resistenza a lacerazione L	EN 12310-1	± 30%	200 N	200 N		
Resistenza a lacerazione T	EN 12310-1	± 30%	200 N	200 N		
Resistenza alla trazione delle giunzioni L	EN 12317-1	± 20% / MDV	650 N/50 mm	650 N/50 mm		
Resistenza alla trazione delle giunzioni T	EN 12317-1	± 20% / MDV	400 N/50 mm	400 N/50 mm		
Resistenza alla spellatura dei giunti	EN 12316-1	≥ / MDV	40 N/50 mm	40 N/50 mm		
Difetti visibili	EN 1850-1	-	Supera	Supera		

			Supra Biarmato 4 mm	Supra Biarmato 5 mm		
Descrizione della prova	Rif.Norma	Tolleranze	Valore	Valore		
Proprietà di trasmissione vapore	EN 1931	MDV	20.000 μ	20.000 μ		
Resistenza al punzonamento Iinamico (metodo A)	EN 12691	≥ / MLV	1000 mm	1000 mm		
Resistenza al punzonamento statico (metodo B)	EN 12730-1	≥ / MLV	15 Kg	15 Kg		
Stabilità dimensionale L	EN 1107-1	≤ / MLV	± 0.2%	± 0.2%		
Stabilità dimensionale T	EN 1107-1	≤ / MLV	± 0.2%	± 0.2%		
Flessibilità a freddo	EN 1109	≤ / MLV	-20°C	-20°C		
Flessibilità a freddo dopo invecchiamento	EN 1296 / EN 1109	≤ / MLV	-15°C	-15°C		
Stabilità di forma a caldo	EN 1110	≥ / MLV	150°C	150°C		
Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento	EN 1296 / EN 1110	≥ / MLV	140°C	140°C		
Resistenza alle radici	EN 13948	Supera	NPD	NPD		
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5	Supera	F roof	F roof		
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Supera	F	F		
mpermeabilità all'acqua	EN 1928:2000 Met. A	Assoluta > 60 kPa	60 kPa	60 kPa		
Classe IGLAE	-	-	Classe S	Classe S		
nvecchiamento artificiale a lunga esposizione ai raggi U.V. e H2O	EN 1297	Supera	Supera	Supera		
Durabilità-Impermeabilità dopo invecchiamento artificiale	EN 1296 / EN 1928	Supera	60 kPa	60 kPa		
Ourabilità-Impermeabilità contro gli agenti chimici	EN 1847 / EN 1928	Supera (< 20 mm/10 m)	60 kPa	60 kPa		
Armatura	-	-	DOPPIO RINFORZO VELO VETRO + POLIESTERE	DOPPIO RINFORZO VELO VETRO + POLIESTERE		
Finitura superiore	-	-	SABBIA / VETRO RASCHIATO	SABBIA / VETRO RASCHIATO		
Finitura inferiore	-	-	TESSUTO DI POLIPROPILENE	TESSUTO DI POLIPROPILENE		

^{*} Altezza rotoli 1.10 ml previa richiesta e verifica disponibilità

Tolleranze Secondo EN 13707, EN 13969, EN 14695, EN 13859-1, EN 13970 e Linee Guida AISPEC-MBP

NPD = Prestazione non determinata / MDV = Valore medio / MLV = Valore limite / L = Longitudinale / T = Trasversale

Conduttività termica = 0,2 W/Mk

COMPOSIZIONE DELLA GAMMA	COMPOUND	FINITURE SUPERIORI	FINITURE INFERIORI	
SUPRA BIARMATO 4 MM	ELASTOPLASTOMERICO BPP		Tessuto di polipropilene	
SUPRA BIARMATO 5 MM	ELASTOPLASTOMERICO BPP	Sabbia		

RACCOMANDAZIONI DI APPLICAZIONE: L'applicazione del presente materiale deve essere realizzata in conformità alle norme in vigore e ad opera di personale qualificato e formato relativamente alle procedure della corretta posa a regola d'arte. Il produttore non è responsabile di valutazioni progettuali o applicative non conformi alle indicazioni di posa o progettuali previste dalla corretta pratica, dalla manualistica di settore e dalle norme in vigore. Le superfici di posa su cui verranno applicate le membrane impermeabilizzanti bitume polimero dovranno essere pulite, asciutte e complanari prive di impurità o sostanze potenzialmente distaccanti. La posa in opera del manto impermeabile bituminoso deve essere realizzata previa stesura di idoneo promotore di adesione a base solvente a base acqua, il quale dovrà essere distribuito in maniera uniforme e nelle quantità opportune in funzione della natura stessa del supporto. L'applicazione sui supporti di varia natura avviene per incollaggio totale a fiamma con erogatore di gas propano e la stratigrafia dovrà essere conforme alle indicazioni previste dalla destinazione d'uso riportata in scheda tecnica di ogni prodotto. Eventuale presenza di unidità sulle superfici da impermeabilizzare può essere causa di distacco dei nuovi manti impermeabili installati. È buona norma in fase applicativa evitare ogni azione di punzonamento superficiale che possa danneggiare la superficie della membrana, provvedendo in caso, alla immediata riparazione dell'area interessata da un taglio o da una lacerazione puntuale. Nel caso di rifacimento di stratigrafia en interessata da un taglio o da una lacerazione puntuale. Nel caso di rifacimento di stratigrafia en provvedendo, qualora risultitno distaccati, alla loro bonifica o riadesione. Qualora l'applicazione preveda la presenza di elementi di questi dovranno essere posati previa interposizione della barriera al vapore e successivamente ancorati alla stessa o al supporto strutturale con idonei adesivi mono o bicomponenti o opportuni fissaggi m

Ai sensi del D.lgs 285/98 il prodotto non contiene amianto, catrame ne altre sostanze pericolose.



1381-CPR-376

EN 13707

Il gruppo Casali-Brai, produttore e distributore dei prodotti della linea Supra Project, si riserva la facoltà di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. I valori riportati sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale; la versione aggiornata delle schede è sempre scaricabile dai siti web Casali e Brai o richiedibile all'Ufficio Tecnico. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore o di chi ne approva il contenuto, essendo gli stessi tenuti ad una valutazione preventiva dei dati e dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura e cautela durante l'utilizzo del prodotto. L'Ufficio Tecnico Supra Project resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera. Area Tecnica Supra Project - e-mail: info@supraproject.it. Contatti Assistenza Tecnica: - assistenzatecnica@casaligroup.it - tel. +39 071 9162095 - www.casali-group.com - serviziotecnico@brai.it - tel +39 0744 1906412 - www.brai.it.

