



RAPPORTO DI PROVA / TEST REPORT

NUMERO

0045\FPM\MATs\21

DATA DI EMISSIONE

24/02/2021

BUSINESS AREA

BA Product Conformity Assessment

LABORATORIO

Materiali

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Vaporex AL Antiradon

CLIENTE

CASALI SPA
Z.I. CIAF. SN - LOCALITA' CASTELLERETTI
60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

NORMA DI RIFERIMENTO

ISO 15105-1:2007, metodo B

DATI GENERALI

- Data ricevimento campioni: 30/12/2020
- Data inizio prove: 08/01/2021
- Data fine prove: 15/02/2021
- Sede del laboratorio: Viale Lombardia, 20/B – 20021 Bollate (MI)
- Luogo di esecuzione prova: Viale Lombardia, 20/B – 20021 Bollate (MI)
- Deviazione dai metodi di prova: NO

IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI ESAMINATI

- **Vaporex AL Antiradon**

CAMPIONAMENTO E PRELIEVO

Per l'esecuzione della prova sono stati prelevati casualmente, dai campioni consegnati al Laboratorio, i provini richiesti dalla norma tecnica adottata.

Il campionamento è stato effettuato secondo le seguenti modalità.

Figura che ha eseguito il campionamento

- Organismo notificato
- TAB
- CSI-CERT
- Cliente
- Altro

Verbale di campionamento

Numero riferimento
Data emissione
Numero riferimento
Data emissione
Numero riferimento
Data emissione
Numero riferimento
Data emissione
Numero riferimento
Data emissione

DICHIARAZIONE

I risultati di prova contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato, così come ricevuto.

Il presente rapporto non può essere riprodotto parzialmente senza l'autorizzazione del Responsabile del Centro.

Incertezza di misura: le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono espresse come incertezza estesa, ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura K corrispondente al livello di fiducia di circa il 95%. Tale fattore K vale 2.

DETERMINAZIONI EFFETTUATE

Permeabilità al Radon (metodo indiretto)

Il test viene effettuato montando il campione fra due semicelle, ove in una si ha un ambiente saturo del gas da determinare (Elio e Argon) alla pressione di 1 bar mentre nell'altra vi è il carrier per l'analisi. La valutazione della permeabilità consiste nel controllare ad intervalli regolari il passaggio del gas nella semicella satura di carrier.

La rivelazione del gas da determinare avviene attraverso l'analisi gascromatografica con detector TCD (termo conducibilità).

La prova di permeabilità è stata condotta, a $23 \pm 2^\circ\text{C}$ con 0% di umidità relativa, utilizzando il permeabilimetro LYSSY GPM 500.

RISULTATI:

Permeabilità al Radon (metodo indiretto):

Nella seguente tabella riportiamo i valori di permeabilità di Elio e Argon ottenuti espressi in $\text{cm}^3 / \text{m}^2 \times 24 \text{ h} \times \text{atm}$.

Vaportex AL Antiradon	
GAS	$\text{cm}^3 / \text{m}^2 \times 24 \text{ h} \times \text{atm}$
ELIO	<1
ARGON	<1

COMMENTO AI RISULTATI:

Come è noto in letteratura, la permeazione di molecole gassose attraverso lamine, foglie, membrane, siano esse polimeriche, elastomeriche o di altro materiale, è descrivibile ed interpretabile sulla base di un meccanismo di avanzamento delle molecole attraverso cavità preesistenti nella lamina o foglia.

Tali cavità (volumi liberi), in funzione della mobilità delle molecole o dei rami delle molecole di cui è costituita la foglia, omogenea o composita essa sia, assumono dimensioni variabili nel tempo a seguito dei moti molecolari, con volumi medi e massimi quantificabili attraverso esperimenti opportuni.

La diffusione delle molecole permeanti dipende dal rapporto tra la grandezza dei volumi liberi (medi e massimi) e il volume delle molecole stesse.

Questo meccanismo regola la permeazione nell'ipotesi di una debole interazione tra le molecole diffondenti ed il materiale o i materiali costituenti la membrana.

In assenza di interazioni forti tra diffondente e matrice, la permeabilità del diffondente, se diversa da 0 (zero) sarà inversamente dipendente dal suo volume, che è funzione del raggio delle molecole monoatomiche.

Tabella 1: Raggio Atomico in Armstrong

Gas	Raggio atomico
Elio – He	0,93
Argon – Ar	1,91
Radon - Rn	2,50

Questo assunto vale anche per i gas nobili, che presentano sempre scarsa o nulla interazione con la matrice in cui diffondono. Il meccanismo di diffusione segue perciò quello dei modelli dei volumi liberi.

Possiamo allora affermare che la eventuale permeabilità al Radon (Rn), se significativa e misurabile, sarà inferiore a quella presentata sulla medesima matrice all'Argon (Ar), che sarà a sua volta inferiore a quella presentata all'Elio (He), coerentemente con i loro i raggi atomici noti.

Si può quindi affermare che la permeabilità al Radon della membrana in oggetto, essendo quella dei gas nobili in esame come riportato in tabella, sarà, con buona approssimazione, per il campione "**Vaporex AL Antiradon**" **inferiore a 1 cm³ /m² x 24h x atm**.

Tabella 2: correlazione fra tipologia di barriera e permeabilità al radon.

Tipologia di barriera		Permeabilità al radon
Molto impermeabile	Alta barriera	< 1 cm³/m² x 24h x atm
Impermeabile	Media barriera	< 10 cm ³ /m ² x 24h x atm
Poco permeabile	Bassa barriera	< 100 cm ³ /m ² x 24h x atm
Permeabile	Non barriera	> 100 cm ³ /m ² x 24h x atm



0045\FPM\MATs\21

24/02/2021

DATA
Date

**Operating Sector Food Packaging
Materials**

BA Product Conformity Assessment

24/02/2021

Alberto Taffurelli

A handwritten signature in black ink that reads "Alberto Taffurelli".

Ing. P. Fumagalli

A handwritten signature in black ink that reads "P. Fumagalli".

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.