


PRODOTTO	<b>Supra Light Mineral</b>			
MISSIONE	Membrana impermeabilizzante professionale bitume-polimero elastoplastomerica applicabile a fiamma/ aria calda/ fissaggio meccanico			
DESCRIZIONE	<p><b>Supra Light</b> è una membrana impermeabilizzante realizzata con un compound a base di bitume distillato industriale modificato con polimeri elastoplastomerici da sintesi metallogenica caratterizzata per essere estremamente maneggevole grazie alla leggerezza dei rotoli ottenuta grazie all'apposita formulazione con cui è realizzata.</p> <p>Il peso delle versioni sabbiate o tessutino è pari a <b>30 kg</b> (<math>\pm 1</math> kg), mentre il peso della versione ardesiata è pari a <b>36 kg</b> (<math>\pm 1</math> kg), ottenuto attraverso un'altissima concentrazione di bitume e resine altamente adesive.</p> <p><b>PLUS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estrema leggerezza dei rotoli grazie alla speciale formulazione;</li> <li>- Armatura in poliestere rinforzato ad elevata resistenza meccanica;</li> <li>- Elevate proprietà di adesività e stabilità termica della mescola (-20°C/+130°C);.</li> </ul>			
CARATTERISTICHE	RINFORZO	MESCOLA	FINITURE SUP / INF	
	POLIESTERE SP	BPP	Ardesia / Polietilene	
DESTINAZIONE D'USO	EN 13707 - Sistema Multistrato - Strato superiore a vista			
* autoprotezione minerale COLORI DISPONIBILI:	 <p style="text-align: center;">naturale                      bianca</p>			
DESCRIZIONE DELLA PROVA	RIF. NORMA	UNITÀ DI MISURA	ESPRESSIONE DEL RISULTATO E TOLLERANZE	VALORE
Lunghezza	EN 1848 -1	m	$\pm 1 \%$	8
Larghezza	EN 1848 -1	m	$\pm 1 \%$	1
Spessore	EN 1849 -1	mm	MDV $\pm 10\%$	4.5*
Massa areica	EN 1849 -1	Kg/m <sup>2</sup>	MDV $\pm 10\%$	-
Carico a rottura L	EN 12311-1	N/50 mm	MDV $\pm 20\%$	700
Carico a rottura T	EN 12311-1	N/50 mm	MDV $\pm 20\%$	500
Allungamento a rottura L	EN 12311-1	%	MDV $\pm 15$ abs.	45
Allungamento a rottura T	EN 12311-1	%	MDV $\pm 15$ abs	45
Resistenza a lacerazione L	EN 12310-1	N	MDV $\pm 30\%$	150
Resistenza a lacerazione T	EN 12310-1	N	MDV $\pm 30\%$	150
Resistenza alla trazione delle giunzioni L	EN 12317-1	N/50 mm	$\pm 20 \%$	600
Resistenza alla trazione delle giunzioni T	EN 12317-1	N/50 mm	$\pm 20 \%$	400
Resistenza alla spellatura dei giunti	EN 12316 -1	N/50 mm	MDV	NPD
Resistenza al punzonamento dinamico (met. A)	EN 12691	mm	MLV	900
Resistenza al punzonamento statico (metodo B)	EN 12730 -1	kg	MLV	15
Stabilità dimensionale L	EN 1107-1	%	MLV	$\pm 0.3$
Stabilità dimensionale T	EN 1107-1	%	MLV	$\pm 0.3$
Flessibilità a freddo	EN 1109	°C	MLV	-20

DESCRIZIONE DELLA PROVA	RIF.NORMA	UNITÀ DI MISURA	ESPRESSIONE DEL RISULTATO E TOLLERANZE	VALORE
Flessibilità a freddo dopo invecchiamento	EN 1296 – EN 1109	°C	MLV	NPD
Stabilità di forma a caldo	EN 1110	°C	MLV	130
Stabilità di forma a caldo dopo invecchiamento	EN 1296 EN 1110	°C	MLV	120
Adesione dei granuli	EN 12039	%	MDV	< 25%
Classe IGLAE	-	classe	-	S
Comportamento al fuoco esterno	EN 13501-5	classe	Supera	F roof
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Supera	F
Impermeabilità all'acqua	EN 1928:2000 Met. A	kPa	Assoluta > 60 kPa	Passa
Impermeabilità dopo esp. agli agenti chimici	EN 1847	Relazione	Assoluta > 60 kPa	NPD
Invecchiamento artificiale a lunga esposizione ai raggi U.V. e H2O	EN 1297	Relazione	Supera	NPD
<b>* SPESSORE DETERMINATO SU CIMOSA = 3.5 mm ± 10 %</b>				
Tolleranze Secondo EN 13707, EN 13969, EN 14695, EN 13859-1, EN 13970 e Linee Guida AISPEC-MBP. NPD = Prestazione non determinata; MLV = Valore Limite; MDV = Valore medio; L = Longitudinale; T = Trasversale.				
Fattore di permabilità al vapore (EN 1931) $\mu = 20.000$ Conduttività termica = 0,2 W/Mk				
<b>Packaging:</b> dimensione rotoli: 1.00 x 8.00 ml nr. di rotoli per pallet: 23				
La presente scheda tecnica contiene informazioni potenzialmente soggette a modifica senza preavviso da parte del Produttore. I dati tecnici e le destinazioni d'uso risultano conformi alle normative in vigore al momento della sua emissione. Il prodotto è garantito rispetto alla peculiare caratteristica di impermeabilità delle membrane bituminose da impermeabilizzazione. Per un corretto impiego del prodotto attenersi alla documentazione tecnica del Produttore.				
<b>Raccomandazioni di applicazione:</b> L'applicazione del presente materiale deve essere realizzata in conformità alle norme in vigore e ad opera di personale qualificato e formato relativamente alle procedure della corretta posa a regola d'arte. Il produttore non è responsabile di valutazioni progettuali o applicative non conformi alle indicazioni di posa o progettuali previste dalla corretta pratica, dalla manualistica di settore e dalle norme in vigore. Le superfici di posa su cui verranno applicate le membrane impermeabilizzanti bitume polimero dovranno essere pulite, asciutte e complanari prive di impurità o sostanze potenzialmente distaccanti. La posa in opera del manto impermeabile bituminoso deve essere realizzata previa stesura di idoneo promotore di adesione a base solvente a base acqua, il quale dovrà essere distribuito in maniera uniforme e nelle quantità opportune in funzione della natura stessa del supporto. L'applicazione sui supporti di varia natura avviene per incollaggio totale a fiamma con erogatore di gas propano e la stratigrafia dovrà essere conforme alle indicazioni previste dalla destinazione d'uso riportata in scheda tecnica di ogni prodotto. Eventuale presenza di umidità sulle superfici da impermeabilizzare può essere causa di distacco dei nuovi manti impermeabili installati. È buona norma in fase applicativa evitare ogni azione di punzonamento superficiale che possa danneggiare la superficie della membrana, provvedendo in caso, alla immediata riparazione dell'area interessata da un taglio o da una lacerazione puntuale. Nel caso di rifacimento di stratigrafie impermeabili esistenti realizzate con membrane bitume polimero, è necessario provvedere alla verifica della corretta adesione della stratigrafia esistente al supporto strutturale e l'adesione dei singoli strati tra loro, provvedendo, qualora risultino distaccati, alla loro bonifica o riadesione. Qualora l'applicazione preveda la presenza di elementi termoisolanti, questi dovranno essere posati previa interposizione della barriera al vapore e successivamente ancorati alla stessa o al supporto strutturale con idonei adesivi mono o bicomponenti o opportuni fissaggi meccanici distribuiti sul pannello secondo le indicazioni della UNI di riferimento. In presenza di elementi di zavorra quali vegetazione, massetti, ghiaia è sempre necessario apporre idonei strati di protezione e di scorrimento quali tessuti non tessuti e film di polietilene. Membrane dotate di finitura superficiale superiore in film non possono essere protette con pitture protettive e/o riflettenti, diversamente è sempre necessario proteggere quando esposte a vista, membrane prive di autoprotezione in ardesia e che abbiano come finitura sabbia o tessuto di polipropilene. Tutte le membrane autoprotette con scaglie di ardesia potrebbero subire nel tempo variazioni di tonalità del colore. L'esposizione agli agenti atmosferici, dopo l'applicazione, tenderà ad uniformare il colore nel corso di poco tempo a posteriori dell'applicazione. Tale variazione di tonalità del colore non può, quindi, essere soggetta a contestazione e/o reclamo, in quanto il fenomeno è naturale dovuto alle caratteristiche proprie della materia prima e dalla procedura di lavorazione dello stesso produttore di ardesia. Per informazioni o assistenza tecnica sull'applicazione delle membrane bitume polimero, rivolgersi all'Ufficio Tecnico Supra all'indirizzo email <a href="mailto:info@supraproject.it">info@supraproject.it</a> .				
<b>Ai sensi del D.lgs 285/98 il prodotto non contiene amianto, catrame ne altre sostanze pericolose.</b>				