



PRODUCTO	Acryrubber Fibro
MISIÓN	Impermeabilizante líquido coloreado en emulsión acuosa a base de resinas sintéticas fibroreforzadas
CARACTERÍSTICAS	Acryrubber Fibro es un sellador líquido a base de resinas sintéticas en emulsión acuosa reforzada con fibras. Se utiliza principalmente para impermeabilizar superficies con geometrías complejas libres de agua estancada. En las juntas perimetrales o de dilatación y en las conexiones entre diferentes materiales de sustrato, se recomienda encarecidamente el uso de bandas elásticas de refuerzo de la línea CasaBand o Acryfelt Band seleccionadas según el requisito específico. Su naturaleza química le permite adaptarse a los micromovimientos de la estructura evitando la fisuración. Además, Acryrubber Fibro es resistente a los rayos UV y, por lo tanto, puede dejarse expuesto.
ASPECTO	Pasta pigmentada viscosa

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	TOLERANCIA	U.M.
Peso específico	1,22	± 0,05	Kg/dm ³
Extracto seco en masa	44	± 5	%
Viscosità Brookfield (con viscosímetro Brookfield, girante n. 4, vel. 5)	15000	± 5000	mPa.s

INDICACIONES DE COLOCACIÓN

HERRAMIENTAS	DILUCION	TIPO DE DILUYENTE	LIMPIEZA HERRAMIENTAS
Brocca			Agua
Rodillo			Agua
Spray	Aprox. 10 %	Agua	Agua

SOPORTE	El revestimiento tiene que limpiarse y secarse de la forma adecuada eliminando cualquier resto de suciedad, grasa y partes no coherentes y restableciendo, cuando sea necesario, las rugosidades excesivas y las inclinaciones mínimas necesarias para garantizar la salida del agua de lluvia.. Es necesario que el soporte esté seco y que la humedad residual, del maestreado, sea inferior al 3%. De no ser así prever la utilización de exhaladores o barreras de vapor según el tipo de soporte (consultar con el Departamento Técnico Casali).
---------	---

CONSUMO	Aprox. 1,5 Kg/mq distribuido en 2 o 3 manos
---------	---

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN	Temperatura límite de aplicación: MÍN 10°C - MÁX 40°C. El producto tiene que secarse antes de que haya niebla, llueva o hiele.
---------------------------------	---

SECADO A 23° C Y 50 % U.R.	En superficie: 30' Al tacto: 1 h Tiempo de enpalme: 5 h
----------------------------	---





El tiempo que se indica se refiere a condiciones estándar de laboratorio. En el tiempo de secado influyen en gran medida las condiciones meteorológicas; las altas temperaturas y los rayos directos del sol aceleran el secado; la sombra, las bajas temperaturas y la elevada humedad retrasan el secado. En invierno concentrar la colocación durante las horas centrales y más calurosas del día. Verificar siempre que se haya secado la capa anterior antes de una nueva aplicación.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO SECO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	TOLERANCIA	U.M.
Alargamiento a la rotura	50	± 5	%
Dureza Shore A	80	± 5	
longitud de fibras sintéticas	2mm		

INDICACIONES DE EMBALAJE	COLORES DISPONIBLES Blanco, Gris, Rojo, otros colores bajo pedido.	ENVASE 5 – 20 Kg
INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE	TEMPERATURA DE CONSERVACION MIN. 3°C - MAX 40°C	ESTABILIDAD EN LOS ENVASES ORIGINALES 12 meses
NORMAS DE SEGURIDAD	Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto.	