| | |
|---|---|
| **PRODUCTO** | # Polybase Mono |
| **MISIÓN** | Imprimante poliuretano monocomponente |
| **CARACTERÍSTICAS** | Polybase Mono es un promotor de adherencia monocomponente sin disolventes a base de resinas de poliuretano, ideal como imprimación de unión para sistemas de resinas de poliuretano. Se suele utilizar sobre superficies cementosas muy o poco porosas, como imprimación en capa fina. Polybase Mono debe ser diluido y utilizado como imprimación de penetración sobre sustratos cementosos a resinar o sobre asfalto. |
| **ASPECTO** | liquido amarillo-pardo |

***INDICACIONES DE COLOCACIÓN***

| HERRAMIENTAS | DILUCION | TIPO DE DILUYENTE | LIMPIEZA HERRAMIENTAS |
|---|---|---|---|
| Llana metalica lisa | 1:1 | Dil A1 | Dil A1 |
| Rodillo | 1:1 | Dil A1 | Dil A1 |

| | |
|---|---|
| **PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN** | El producto debe aplicarse con rodillo o pistola diluido 1:1 con DIL A1 para realizar capas preparatorias de alisado para la posterior colocación de sistemas de resinas de poliuretano (como Polyroof) o epoxi.<br>Evitar las acumulaciones de producto distribuyendo uniformemente la imprimación por toda la superficie, en cantidad suficiente para garantizar la cobertura de todo el soporte. |
| **SOPORTE** | El soporte debe estar perfectamente limpio, libre de aceite, grasa, polvo y humedad (debe ser inferior al 5%).<br>Si el soporte, después de aplicar la imprimación y antes del posterior producto autonivelante, presenta rugosidades o desniveles, se recomienda utilizar una pasta alisadora como Polyroof Tixo. |
| **CONSUMO** | Sobre asfalto: 100-150 ml/m2 a diluir<br>Sobre hormigón: 80-120 ml/m2 a diluir<br>El consumo puede variar según la porosidad del sustrato. |
| **INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN** | Temperatura ambiente MIN 10°C MAX 40°C<br>Humedad relativa del ambiente MIN 40% MAX 90%<br>Temperatura de soporte MIN 10°C MAX 40°C |
| **TIEMPO DE ENDURECIMIENTO** | A 10° C e 50 % U.R.: 48 h<br>A 10° C e 90 % U.R.: 27 h<br>A 15° C e 70 % U.R.: 25 h<br>A 20° C e 50 % U.R.: 29 h<br>A 40° C e 30 % U.R.: 22 h<br><br>El tiempo que se indica se refiere a condiciones estándar de laboratorio. En el tiempo de secado influyen en gran medida las condiciones meteorológicas; las altas temperaturas y los rayos directos del sol aceleran el secado; la sombra, las bajas |

La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché. alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera (tel. 071 9162095).

| | |
|---|---|
| | temperaturas y la elevada humedad retrasan el secado. En invierno concentrar la colocación durante las horas centrales y más calurosas del día. Verificar siempre que se haya secado la capa anterior antes de una nueva aplicación. |

| | |
|---|---|
| **ADVERTENCIAS** | Polybase Mono es una resina higroendurecible que se reticula con la humedad presente en el ambiente. Las variaciones de temperatura y humedad afectan los tiempos de fraguado del producto; en climas muy secos puede ser necesario humedecer la superficie para acelerar el fraguado de la imprimación.<br>Compruebe la posible presencia de humedad ascendente y/o infiltrante, si es necesario, póngase en contacto con el Departamento Técnico de Casali S.p.a. |

| | | |
|---|---|---|
| **INDICACIONES DE EMBALAJE** | **COLORES DISPONIBLES**<br>Neutral | **ENVASE**<br>20 – 215 Kg |
| **INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE** | **TEMPERATURA DE CONSERVACIÓN**<br>MÍN. 10°C MÁX. 40°C | **ESTABILIDAD EN LOS ENVASES ORIGINALES**<br>6 meses |
| **NORMAS DE SEGURIDAD** | Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto. | |

La Casali S.p.A. si riserva di modificare senza alcun preavviso i dati contenuti nella presente scheda tecnica. L'uso, sia proprio sia improprio, del prodotto indicato nella presente scheda, ricade sotto l'esclusiva responsabilità dell'utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell'idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché. alla massima cura nell'utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell'opera (tel. 071 9162095).