



PRODUCTO	Bi Fix
MISIÓN	Aditivo universal adhesivo e impermeabilizante para morteros, concentrado
CARACTERÍSTICAS	<p>Bi Fix es un látex adhesivo impermeabilizante concentrado a base de resinas sintéticas elásticas en emulsión acuosa que hace que los productos cementicios fragüen más fácilmente y sean más resistentes al desgaste y a la acción agresiva del medio ambiente y de los agentes atmosféricos.</p> <p>Bi Fix es un látex que le otorga a la pasta una vez madura que se mantenga con el paso del tiempo, que sea más resistente y se conserve mejor, tanto a bajas temperaturas como al hielo, y que no pueda volver a emulsionarse, ni siquiera cuando entre en contacto durante mucho tiempo con el agua. Además si se utiliza Bi Fix se consigue una mejor adhesión estructural al soporte, una excelente junta de construcción entre el hormigón viejo y el nuevo, la resistencia a las microfisuras y una mejor docilidad de las pastas.</p> <p>Bi Fix puede utilizarse en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none">- en la preparación de lechadas adhesivas de unión para raspar capas subyacentes,- en la preparación de enlucidos,- en la preparación de soleras y pavimentos de hormigón,- como activador de adhesión en la junta de construcción,- como consolidante en las intervenciones de restauración.
ASPECTO	Líquido de baja viscosidad blanco lechoso

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO LÍQUIDO

CARACTERÍSTICAS	VALOR	TOLERANCIA	U.M.
Peso específico	0,98	± 0,02	Kg/dm ³
Extracto seco en masa	48	± 1	%
Tiempo de fluidez a 23°C (con taza Ford, orificio n°3)	25	± 2	sec.

INDICACIONES DE COLOCACIÓN

HERRAMIENTAS	DILUCION	TIPO DE DILUYENTE	LIMPIEZA HERRAMIENTAS
Mezclador manual u hormigonera	Relación 1:1 en la preparación de lechadas adhesivas y morteros rasantes	Agua	Agua
Mezclador manual u hormigonera	Relación 1:2,5 para preparar enlucidos y soleras	Agua	Agua

SOPORTE	Limpio
CONSUMO	Aprox. 0,4 - 0,5 Lt/mq para las lechadas. Aprox. 0,6 - 0,7 Lt/mq para los productos rasantes. Aprox. 50 Lt/m ³ para morteros para enlucido y soleras.





INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN	Temperatura límite de aplicación: MÍN 10°C - MÁX 40°C. Preparación del soporte: Limpiar minuciosamente la superficie que se tenga que restaurar prestando especial atención a la eliminación de cualquier resto de aceite o grasa, humedecer la superficie con una solución de Bi Fix y agua 1:1 antes de aplicar el mortero aditivo con Bi Fix. Preparación de las pastas: Mezclar cemento y arena aparte; añadir Bi Fix previamente diluido y mezclar con cuidado. Preparar una cantidad de pasta que se pueda aplicar en dos horas de tiempo.
--	--

INDICACIONES DE EMBALAJE	COLORES DISPONIBLES Transparente	ENVASE 5 – 10 Lt
INDICACIONES PARA EL ALMACENAJE	TEMPERATURA DE CONSERVACION MIN 5° C – MAX 40° C	ESTABILIDAD EN LOS ENVASES ORIGINALES 12 meses
NORMAS DE SEGURIDAD	Consulte atentamente la ficha de datos de seguridad antes e utilizar el producto.	

